



Ausschreibungstext TOK-FILL

kg kalt verarbeitbarern, einkomponentigen Reparaturasphalt liefern und in unterschiedlichen Schichtstärken entsprechend der Herstellerrichtlinie einbauen. Lose Teile vom Untergrund entfernen und das Material mit leichter Überhöhung einbauen und verdichten. Maximale Einbaustärke in einem Übergang 6 cm. Material TOK-FILL der DENSO GmbH Leverkusen o.g., Anwendung bei Temperaturen von -10 °C bis $+25\text{ °C}$. Nach Einbau ohne Absanden oder sonstige Nacharbeiten sofort wieder befahrbar.

Von Oktober bis April bzw. bei entsprechend tiefen Temperaturen unterhalb von ca. 10 °C die Wintermischung „W“ und von Mai bis September bzw. bei höheren Temperaturen die Sommermischung „S“ einsetzen.

Materialkennwerte: Korngröße 2/5mm, Dichte ca. $1,5\text{ t/m}^3$ (verdichtet), Farbe schwarz, lösemittelfrei und teerfrei sowie frei von BTXE.

Komplette Leistung einschließlich aller Hilfsmaterialien und Geräte.