Innovative Technik
für Infrastrukturen
Straßenbau

Produktdatenblatt

Besondere Vorteile:

- einkomponentig
- Kontaktflächen: Beton, Asphalt und halbstarre Deckschichten sowie Edelstahl
- ETA-Zulassung mit Fugendichtstoff DENSOLASTIC VT (ETA-06/0082)

DENSO® Primer VT (grau und schwarz)

DENSO® Primer VT ist der Kontaktvermittler für das Fugenabdichtungssystem DENSOLASTIC® VT

Beschreibung

Der DENSO Primer VT ist ein einkomponentiger viskoser Voranstrich für das Fugenabdichtungssystem DENSOLASTIC VT. Der Primer zusammen im System mit dem Dichtstoff hat die Europäische Technische Zulassung (ETA) für die Verwendung in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe (LAU-Anlagen). Der zweimalige Auftrag ist zwingend erforderlich. Die Kontaktflächen können Asphalt, Beton, halbstarre Deckschichten und Edelstahl bzw. andere Stähle sein.

Verarbeitung

Fugenflankenvorbehandlung:
Die Fugenflanken müssen fest, trocken, tragfähig, frei von losen Bestandteilen sowie öl- und fettfrei sein.
Auftrag:
Der erste Auftrag erfolgt mit dem grauen Primer „DENSO Primer VT“ grau/grey. Dabei ist der Primer flächendeckend aufzutragen. Bei 23 °C beträgt die Ablüftzeit etwa 30-60 Minuten. Ist die Flanke etwa „grifftrocken“ kann mit dem zweiten Auftrag begonnen werden. Der schwarze Primer „DENSO Primer VT“ schwarz/black wird ebenfalls flächendeckend aufgetragen. Durch den Farbunterschied sind die so behandelten Bereiche gut erkennbar. Nach einer Ablüftzeit von ebenfalls 30-60 Minuten bei 23 °C kann der Fugendichtstoff eingebaut werden. Die Ablüftzeiten müssen unbedingt eingehalten werden, da es ansonsten zu Blasenbildung kommen könnte. Abhängig von der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchte kann sich die Ablüftzeit verlängern oder verkürzen. Nach dem Gebrauch müssen die Gebinde sofort wieder verschlossen werden, da das Restmaterial im Gebinde mit feuchter Luft reagiert. Für die Verarbeitung empfiehlt es sich die benötigte Menge aus einer separaten Schale zu verwenden, um den Eintrag von Verschmutzungen in das Originalgebinde zu vermeiden.

Lagerung und Lieferform

DENSO PRIMER VT grau und schwarz im Originalgebinde bei Raumtemperatur dicht verschlossen halten. Erwärmung über 40 °C und Frosteinwirkung vermeiden. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate. Die Gebindeeinheit ist jeweils 1,0 l, als Set also 2,0 l.

DENSO GmbH
Postfach 150120 • D-51344 Leverkusen
Telefon: 0214/2602-0 • Fax: 0214/2602-217
www.denso.de • info@denso.de

Für die in Tabellen und Diagrammen angegebenen Materialeigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Unsere Merkblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
Stand 08/2008 Denso Primer VT 08B&L08 1